

СОСТАВ ШТУКАТУРНЫЙ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЙ

КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ

ТУ 5745-009-54282519-2008 изм. 1

Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.013.Е.003046.08.16 от 10.08.2016

Экспертное заключение № 04Э.0312.255 от 13.03.2012

ДЛЯ БЕТОНА, КИРПИЧА И ДРУГИХ ПОРИСТЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Сухая смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных химически активных реагентов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Штукатурный состав «Кальматрон-Эконом» предназначен для устройства защитных гидроизоляционных штукатурных покрытий по бетонным и кирпичным поверхностям, заделки холодных швов, трещин, стыков, примыканий и т.д. с обеспечением водонепроницаемости, прочности и морозостойкости. Материал обладает высокой адгезией к бетону, кирпичу, натуральному камню.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Металлическими щетками или механизированным инструментом очистить защищаемую поверхность от старой штукатурки, краски, плотной цементной пленки, разрушенного слоя бетона или кирпича, загрязнений. Имеющиеся трещины с раскрытием более 0,3 мм разделить на шпатель сечением 20×20 мм и зачистить. Нарезать шпатель сечением 20×20 мм в холодных швах и стыках бетонных конструкций. Шпатель заполнить материалом «Кальматрон-Шовный». **Смочить зачищенную поверхность водой до полного насыщения.**

Не допускается нанесение состава на сухую поверхность.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 180-200 мл. Смешивание производится миксером в течение 5 минут до образования однородной массы. В холодных условиях используют теплую воду (не выше +35°C). При потере пластичности в процессе работы возобновить перемешивание. **Не допускается дополнительное добавление воды в смесь.**

НАНЕСЕНИЕ

Готовый раствор нанести сплошным слоем толщиной 5-20 мм на подготовленную

увлажненную поверхность шпателем, заполнив все швы, трещины и стыки. При планируемой толщине слоя более 10 мм рекомендуется производить нанесение состава по штукатурной сетке.

РАСХОД ШТУКАТУРНОГО СОСТАВА

При толщине слоя 1 мм составляет 1,7 кг/м².

УХОД ЗА НАНЕСЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Защитное покрытие после нанесения необходимо поддерживать во влажных условиях не менее 10-12 часов, для чего производить многократное смачивание поверхности с интервалом 3-4 часа. Для наиболее полного проявления защитных свойств состав необходимо содержать во влажных условиях не менее 3-5 суток, особенно для поверхностей, эксплуатация которых предполагается на открытом воздухе или в условиях попеременного высыхания и намокания. **Тщательный уход за нанесенным покрытием является обязательным условием для достижения гарантированного результата.**

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав «Кальматрон-Эконом» использовать при температуре поверхности не ниже +5 °С. Не наносить на замороженное основание.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалом необходимо использовать индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания смеси в глаза необходимо тщательно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Состав «Кальматрон-Эконом» не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по (25±0,25) кг. Срок хранения 12 месяцев при условии хранения в неповрежденной заводской упаковке в сухом месте.

ООО "Кальматрон-СПб"

190103, г. Санкт-Петербург, ул.Дровяная, д.9, лит.3.
тел./факс (812) 336-90-96, e-mail: newtech@kalmatron.ru

www.kalmatron.ru