

Настоящие технические условия распространяются на гидроизоляционную добавку в бетон КАЛЬМАТРОН-Д и КАЛЬМАТРОН-Д ПРО (далее КАЛЬМАТРОН-Д), предназначенную для получения бетонов с высокими эксплуатационными характеристиками, в первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным средам.

Добавка в бетон КАЛЬМАТРОН-Д предназначена для гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования. Использование добавки КАЛЬМАТРОН-Д (первичная защита бетона) позволяет исключить вторичную защиту бетона (обмазочную, рулонную и другую гидроизоляцию). Состав вводится в бетонную смесь во время ее приготовления. Использование добавки КАЛЬМАТРОН-Д позволяет получить бетоны с высокими эксплуатационными характеристиками в первую очередь по водонепроницаемости и стойкости к агрессивным средам, препятствуя разрушению цементного камня в результате газовой, водно-солевой и биологической коррозии. Применение добавки делает бетон непроницаемым для машинных масел и соляры.

Добавка в бетон КАЛЬМАТРОН-Д повышает прочность бетона в раннем и проектном возрасте до 20%.


Увеличивает морозостойкость на 50 циклов и более, повышает водонепроницаемость на 2-4 ступени.

Условное обозначение при заказе гидроизоляционной добавки в бетон КАЛЬМАТРОН-Д

“КАЛЬМАТРОН-Д – ТУ 5716-009-54282519-2011”;

“КАЛЬМАТРОН-Д ПРО – ТУ 5716-009-54282519-2011”.

Перечень нормативных документов приведен в приложении I.

Подпись и дата							
Инв. № дубл.							
Взамен инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.	1				ТУ 5716-009-54282519-2011		
	Изм	Лист	№ докум	Подпись		Дата	
	Разраб.		Краснобаева С.А.				
	Пров.		Земляк М.М.				
	Н. контр.						
	Утв.						
					Гидроизоляционная добавка в бетон Кальматрон-Д		
					Литера	Лист	Листов
					A	2	14