

Академический научно-исследовательский  
технический центр «Сократ»

Адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.9

Свидетельство об аттестации  
№СТ-0104 от 16 апреля 2010 г.

Руководитель испытательной лаборатории

 В.Е. Иванова



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 554**  
от 03.12.2011 г.

Наименование продукции – *Состав штукатурный гидроизолирующий «Кальматрон-Эконом».*

Акт отбора образца (ов) (дата) *24.10.2011 г*

Объект измерения - *Определение марки по водонепроницаемости.*

Наименование нормативного документа *ГОСТ 12730.5-84 п.2*

Место отбора пробы – *ООО «Кальматрон-СПб»*

Условия проведения испытаний:

1. Температура воздуха  $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$
2. Влажность  $65\%$
3. Атмосферное давление  $760 \text{ мм рт. ст.}$

Средства измерений используемые при испытаниях


1. Манометр, диапазон измерений 0,2–1,6 атм., св-во о поверке от 18.04.2011 г.

Результаты испытаний:

Дата испытания	№ образца	Водонепр. образца, МПа	Марка бетона по водонепр., W	Примечание
28.11.2011 г. - 03.12.2011 г	1	0,8	8	на верхней поверхности образца нет фильтрации воды
	2	0,8	8	на верхней поверхности образца нет фильтрации воды
	3	0,8	8	на верхней поверхности образца нет фильтрации воды
	4	0,8	8	на верхней поверхности образца нет фильтрации воды
	5	0,8	8	на верхней поверхности образца нет фильтрации воды
	6	0,8	8	на верхней поверхности образца нет фильтрации воды

*Состав штукатурный гидроизолирующий «Кальматрон-Эконом» соответствует марке по водонепроницаемости W8.*

Старш. науч. сотр., к.т.н. ....



И.В. Степанова

Настоящий протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.  
**ЗАПРЕЩЕНО** частичное или полное воспроизведение протокола без разрешения ИЛ.